






EU Schnitt



UJ Schnitt



EE Schnitt

Typ und Größe (Spulen- körper)	Eisen- weg- länge			Kernblechsorte/Werkstoffnummer						DIN 46400-1: 1983-4 ¹⁾		
	masse	quer- schnitt	Windg- span- nung	V 400-50 A/1.0811 und V 530- 50A/1.0813 bei $\beta = 1,5$ T			V 700-50 A/1.0815 bei $\beta = 1,2$ T			Windg- span- nung	Kern- verluster	Schein- leis- tung
				Schein- leis- tung	Kern- verluster ²⁾	Kern- verluster ³⁾	Schein- leis- tung	Kern- verluster	Schein- leis- tung			
m_{Fe} kg	l_{Fe} cm	A_{Fe} cm ²	U_{N2} V/Wdg	P_s VA	P_{Fe} W	P_{Fe} W	U_{N2} V/Wdg	P_{Fe} W	P_s VA			

abfalllos

El 42	0,112	8,4	1,74	0,0579	6,8	0,52	0,73	0,0464	0,56	1,77
El 48	0,17	9,6	2,3	0,0766	10,3	0,78	1,11	0,0613	0,85	2,69
El 54	0,243	10,8	2,94	0,0979	14,7	1,12	1,58	0,0783	1,22	3,84
El 60	0,34	12	3,7	0,1232	20,6	1,56	2,21	0,0986	1,7	5,4
El 66a	0,45	13,2	4,46	0,1485	27,2	2,07	2,93	0,1188	2,25	7,1
El 78	0,76	15,6	6,4	0,2131	46	3,5	4,94	0,1705	3,8	12
El 84a	0,93	16,8	7,2	0,2398	56	4,28	6	0,1918	4,65	14,7
El 96a	1,48	19,2	10,1	0,3363	90	6,8	9,6	0,2691	7,4	23,4
El 120a	2,72	24	14,8	0,4928	165	12,5	17,7	0,3943	13,6	43
El 150 Na	5,1	30	22,2	0,7393	309	23,5	33,2	0,5914	25,5	81

abfallarm

El 92a	0,72	19,4	4,8	0,1598	43,6	3,31	4,68	0,1279	3,6	11,4
El 106a	1,42	21,8	8,5	0,2831	86	6,5	9,2	0,2264	7,1	22,4
El 130a	2,4	27	11,7	0,3896	145	11	15,6	0,3117	12	37,9
El 150a	3,5	31	14,8	0,4928	212	16,1	22,8	0,3943	17,5	55
El 170a	6,3	36	22,7	0,7559	381	29	41	0,6047	31,5	100
El 195a	9,6	44,5	28,2	0,9391	580	44,2	62	0,7512	48	152
El 231a	14,8	51,9	37,4	1,2454	900	68	96	0,9963	74	234
M 42	0,125	10,2	1,6	0,0533	7,6	0,58	0,81	0,0426	0,63	1,98
M 55	0,32	13,1	3,2	0,1066	19,4	1,47	2,08	0,0852	1,6	5,1
M 65	0,58	15,5	4,9	0,1632	35,1	2,67	3,77	0,1305	2,9	9,2
M 74	0,93	17,6	6,9	0,2298	56	4,28	6	0,1838	4,65	14,7
M 85a	1,29	19,7	8,6	0,2864	78	5,9	8,4	0,2291	6,5	20,4
M 102a	2	23,8	11	0,3663	121	9,2	13	0,293	10	31,6
UI 60a	0,68	24	3,69	0,1229	41,1	3,13	4,42	0,0983	3,4	10,7
UI 75a	1,34	30	5,8	0,1931	81	6,2	8,7	0,1545	6,7	21,2
UI 90a	2,29	36	8,3	0,2764	139	10,5	14,9	0,2211	11,5	36,2
UI 102a	3,33	40,8	10,7	0,3363	201	15,3	21,6	0,285	16,7	53
UI 114a	4,6	45,6	13,2	0,4196	278	21,2	29,9	0,3516	23	73
UI 132a	7,2	52,8	17,8	0,5927	436	33,1	46,8	0,4742	36	114
UI 168a	14,9	67,2	29	0,9657	900	69	97	0,7726	75	235
UI 180a	18,4	72	33,4	1,1122	1110	85	120	0,8898	92	291
UI 210a	29	84	45,4	1,5118	1750	133	189	1,209	145	458
UI 240a	44	96	60	1,998	2660	202	286	1,598	220	700